

fiche technique - BASIC

KÖHLERBOARD

épaisseur	grammage	poids spécifique	volume spécifique
(mm)	(g/m ²)	(g/cm ³)	(cm ³ /g)
0,50	325	0,650	1,54
0,73	450	0,615	1,63
0,75	461	0,615	1,63
1,00	615	0,615	1,63
1,20	738	0,615	1,63
(*) 1,50	923	0,615	1,63
2,00	1.230	0,615	1,63
(*) 2,20	1.353	0,615	1,63
2,50	1.538	0,615	1,63
3,00	1.845	0,615	1,63
3,50	2.153	0,615	1,63
4,00	2.460	0,615	1,63
4,40	2.706	0,615	1,63

gradation:	Autres gradations sont possibles entre les épaisseurs et les grammages indiqués. à (*) 2,20 mm non collé et partir de (*) 1,50 mm collé		
humidité relative:	55 % à 20 ° C		
formats:	non collé: 40 à 168 x 50 à 180 cm collé: 40 à 120 x 50 à 180 cm		
rouleau:	largeur: 70 à 168 cm douille: 300 mm	épaisseur max.: 1,90 mm rouleau: 120 à 160 cm	
découpes:	formats plus petits avec supplément de découpage		
valeur limite:	épaisseur: +/- 6 % grammage: +/- 6 % poids spécifique: +/- 6 % humidité relative: +/- 10 formats: coupe longitudinale et transversale: + 2 mm / - 0 mm		
particularités:	matière première: 100 % vieux papiers de catégorie 1.02 et recyclable correspond à la recommandation XXXVI - LMBG et est susceptible pour contact direct avec des aliments secs et non humides correspond à DIN EN 71 3 ème partie "sécurité des jouets" selon DIN 53160 "salive et transpiration authentique" Sur demande livrable en qualité FSC®- ou PEFC™.		

validité: 15.06.2015

Toutes les spécifications précédentes perdent la validité.