

fiche technique - BASIC

KÖHLERBOARD S

épaisseur	grammage	poids spécifique	volume spécifique
(mm)	(g/m ²)	(g/cm ³)	(cm ³ /g)
0,50	350	0,700	1,43
0,69	450	0,650	1,54
1,00	650	0,650	1,54
1,20	780	0,650	1,54
(*) 1,50	975	0,650	1,54
2,00	1.300	0,650	1,54
(*) 2,05	1.330	0,650	1,54
2,50	1.625	0,650	1,54
3,00	1.950	0,650	1,54
3,50	2.275	0,650	1,54
4,00	2.600	0,650	1,54
4,40	2.860	0,650	1,54

gradation:	Autres gradations sont possibles entre les épaisseurs et les grammages indiqués. à (*) 2,05 mm non collé et partir de (*) 1,50 mm collé		
humidité relative:	55 % à 20 ° C		
formats:	non collé: 40 à 168 x 50 à 180 cm collé: 40 à 120 x 50 à 180 cm		
rouleau:	largeur: 70 à 168 cm épaisseur max. : 1,90 mm douille: 300 mm diamètre de rouleau: 120 à 160 cm		
découpes:	formats plus petits avec supplément de découpage		
valeur limite:	épaisseur: +/- 6 % grammage: +/- 6 % poids spécifique: +/- 6 % humidité relative: +/- 10 formats: coupe longitudinale et transversale: + 2 mm / - 0 mm		
particularités:	matière première: 100 % vieux papiers de catégorie 1.02 et recyclable correspond à la recommandation XXXVI - LMBG et est susceptible pour contact direct avec des aliments secs et non humides correspond à DIN EN 71 3 ème partie "sécurité des jouets" selon DIN 53160 "salive et transpiration authentique" Sur demande livrable en qualité FSC®- ou PEFC™.		

validité: 15.06.2015

Toutes les spécifications précédentes perdent la validité.