



**respecta 60**  
SATIN

CARTE PER STAMPE DI PREGIO

FINE PAPERS

PATINATA SENZA LEGNO

COATED WOODFREE PAPER

Grammatura Substance	ISO 536	$g/m^2$	80	90	100	115	130	150	170	200	220	250	270	300	350	400
Spessore Caliper	ISO 534	$\mu m$	66	73	80	92	104	120	136	165	185	215	240	270	325	380
Volume specifico Bulk	ISO 534	$cm^3/g$	0.83	0.81	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.83	0.84	0.86	0.89	0.9	0.93	0.95
Liscio Bekk Smoothness Bekk	ISO 5627	$s$	500	500	500	500	450	450	400	350	350	350	350	350	350	250
Lucido Gardner Gloss Gardner	ISO 8254-1	%	40 max	40 max	40 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max
Grado di bianco CIE Whiteness	ISO 11475	%	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	0	121	121	121
Bianco ISO Brightness ISO	ISO 2470 (D65)	%	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Opacità Opacity ISO	ISO 2471	%	91	92.5	94	95	96	97	98	98 min	98 min	98 min	98 min	98 min	98 min	99 min

Finitura *Finishing*

Satin

Tipo di stampa *Printing methods*

Offset in foglio *Sheet-fed offset*

Applicazioni *End uses*

Bilanci, Brochure, Calendari, Cataloghi, Copertine di libri, Copertine di riviste, Direct Mailing, Inserti, Libri d'arte, Libri di pregio, Periodici, Riviste di alta qualità, Riviste di pregio, Stampe commerciali  
*Business forms, Brochures, Calendars, Catalogues, Books covers, Magazine covers, Direct Mailing, Inserts, Art books, Luxury books, Magazines, High quality magazines, Luxury magazines, Commercial printing*

Note

80, 220 AND 270 ON REQUEST - 80, 220 E 270 SU RICHIESTA

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
*Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.*

 **burgo**