

Kingdom Wove

Fiche technique

filigrané en 100g

Teintes: Brilliant White, Cream, Diamond White, High White, Oyster, Recy White

indice de blancheur ISO pour les teintes Brilliant White, Diamond White, High White, Oyster, Recy White

Grammage g/m ² MCM-003 (ISO 536)	100	120	160	220	300
Épaisseur µm MCM-004 (ISO 534)	125	150	200	280	375
Brilliant White Indice de blancheur ISO (filtre Tappi 457) % MCM-078 (ISO 2470)	113	113	113	113	113
Diamond White Indice de blancheur ISO (filtre Tappi 457) % MCM-078 (ISO 2470)	112	112	112	112	112
High White Indice de blancheur ISO (filtre Tappi 457) % MCM-078 (ISO 2470)	93	93	93	93	93
Oyster Indice de blancheur ISO (filtre Tappi 457) % MCM-078 (ISO 2470)	77	77	77	77	77
Recy White Indice de blancheur ISO (filtre Tappi 457) % MCM-078 (ISO 2470)	103	103	103	103	103
Opacité (verso) % MCM-036 (ISO 2471-77)	93,0	95,0	99,0	99,0	99,0
Lissé Bendtsen côté toile (toutes teintes sauf Recy White) ml/min MCM-016 (ISO 2494)	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Lissé Bendtsen côté feutre (toutes teintes sauf Recy White) ml/min MCM-016 (ISO 2494)	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Lissé Bendtsen côté toile (Recy White) ml/min MCM-016 (ISO 2494)	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Lissé Bendtsen côté feutre (Recy White) ml/min MCM-016 (ISO 2494)	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Absorption d'eau (Cobb 60): recto g/m ² MCM-011 (ISO 535)	25	25	25	25	25
Absorption d'eau (Cobb 60): verso g/m ² MCM-011 (ISO 535)	24	24	24	24	24

Date d'édition:18/10/2020